

BARETTE QUARTZITE NOIR

Référence: NE476 535

Accès page web:

[ici](#)

Type:	Barette
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	



Photo non-contractuelle

Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Gabion

Mur et muret en pierre

Option			
Consommation	Long var 60 à 90 x7/12x6/8 pal~9m2 (Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente:	Tonne (0kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:
Stock	Emplacement: TEMP	Délai habituel*:	En stock

PALIS QUARTZITE NOIR 250X30

Référence: NE116 132

Accès page web:

ici

Type:	Palis
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	0



Photo non contractuelle

Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Soutènement

Aménagement paysager


Option			
Consommation		Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente: unité (140kgs)		Nombre maximum d'unité / palette:	
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:
Stock	Emplacement:	Délai habituel*: <15jours	

PALIS QUARTZITE NOIR 100X50

Référence: NE212 267

Accès page web: [ici](#)

Type:	Palis
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	0



Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Agrémenter un jardin

Structurer un aménagement

Dallage

Option				
Consommation	~ 65 kg Palette	Poids 1,3To 20 u	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente:	unité (65kgs)		Nombre maximum d'unité / palette:	20,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement: 145A	Délai habituel*:	En stock	

PALIS QUARTZITE NOIR 100X25

Référence: NE260 318

Accès page web: [ici](#)

Type:	Palis
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	0



Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Soutènement

Structurer un aménagement

Dallage

Option				
Consommation	~ 30 kg	Palette de 56 unités	Poids 1,7	Conseils kg/m2
Unité de vente:	unité	(30kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	56,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement: 147A	Délai habituel*:	En stock	

PALIS QUARTZITE NOIR 150X50

Référence: NE301 357

Accès page web: [ici](#)

Type:	Palis
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	0



Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Structurer un aménagement

Dallage

Option				
Consommation	~ 90kg	Palette de 20 unités	Poids 1,8	Conseils kg/m2
				Epaisseur (cm)
Unité de vente:	unité	(90kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	20,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement:	216A	Délai habituel*:	En stock

PALIS QUARTZITE NOIR 150X30

Référence: NE459 515

Accès page web: [ici](#)

Type:	Palis
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	



Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Soutènement

Structurer un aménagement

Dallage

Option

Consommation 45kgs 40u / pal 1800kg Conseils kg/m2 Epaisseur (cm)

Unité de vente: unité (50kgs) Nombre maximum d'unité / palette:

Conditionnements possibles bigbag: tube: caisse:

Stock Emplacement: 146A Délai habituel*: En stock

PIQUET QUARTZITE NOIR 100

Référence: NE178 212

Accès page web: [ici](#)

Type:	Piquet
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	0



Photo non contractuelle

Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Soutènement

Structurer un aménagement

Option				
Consommation	~15 kg	Palette de 100 unités	Poids 1,	Conseils kg/m2
Unité de vente:	unité	(15kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	100,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement:	142A	Délai habituel*:	En stock

PIQUET QUARTZITE NOIR 100 15/15

Référence: NE266 324

Accès page web:

[ici](#)

Type:	Piquet
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	oxydation à la demande
Granulométrie	
Norme:	0



Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Structurer un aménagement

Soutènement

Option				
Consommation	~ 67kg	Palette de 24 unités	Poids 1,6	Conseils kg/m2 Epaisseur (cm)
Unité de vente:	unité	(67kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	24,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement: 211A	Délai habituel*:	En stock	

PIQUET QUARTZITE NOIR 300 8/14

Référence: NE400 457

Accès page web:

[ici](#)

Type:	Piquet
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	



Nature: Quartzite
Schiste "rugueux"

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.76

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Porosité 0.4% Absorption eau 0.2% Résistance à la flexion 61 Mpa (50.5 Mpa après dégel)

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Structurer un aménagement

Agrémenter un jardin

Option			
Consommation	section 8/14 poids 70 à 100kg	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente:	unité (85kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	25,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:
Stock	Emplacement: 193A	Délai habituel*:	<3 semaines